FESTER CURAFEST MC-330

Sellador acrílico para el curado del concreto o mortero al momento de retirar la cimbra. Líquido viscoso color blanco, base agua, formulado a base de resinas acrílicas.

Cumple la norma ASTM C – 309 Tipo 1 Clase B

USOS

Para retener la humedad residual en elementos de concreto o mortero al momento del retiro de las cimbras o encofrados.

VENTAJAS

- Fácil de aplicar.
- Alto rendimiento.
- No escurre al ser aplicado en elementos verticales.
- Asegura el desarrollo de la resistencia del concreto.
- Evita la falta de dureza superficial.
- Disminuye la temperatura del concreto ante los rayos del sol
- No deja residuos grasos o manchas en las áreas aplicadas.
- Reduce costos de mano de obra con respecto al curado tradicional.
- No es tóxico por inhalación.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplique sobre el concreto o mortero al retirar la cimbra (después de aproximadamente 16 a 24 horas). Limpie la superficie previamente.
Agite el producto en el recipiente y aplique una capa inmediatamente por medio de brocha, rodillo o por aspersión al rendimiento indicado. Deje ahí por 7 días para ayudar a que el concreto desarrolle su resistencia.

RENDIMIENTO

Al retirar la cimbra, en el concreto endurecido es de 12 m² /L

INFORMACION IMPORTANTE

El rango de temperatura para la aplicación del producto, es de entre 5 °C y 40 °C.
En aplicaciones al exterior, en caso de lluvia deberá protegerse la capa aplicada de Fester Curafest MC–330.
No aplique sobre superficies encharcadas.
No diluir el producto para su aplicación.

PRECAUCIONES

Utilizar el equipo de protección personal recomendado, consultar la hoja de seguridad.
Evite el contacto con la piel y ojos.
No se deje al alcance de los niños.

ENVASE Y EMBALAJE

PRESENTACIÓN	Cubeta 19 L Tambo 200 L
ALMACENAJE	Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a una temperatura de entre 15 °C y 30 °C
CADUCIDAD	12 meses
ESTIBA MÁXIMA	Cubeta: 5 piezas superpuestas Tambo: 3 piezas superpuestas

PROPIEDADES ECOLOGICAS

Fester Curafest MC-330 contribuye a incrementar la demanda de materiales y productos de construcción que se extraen y se fabrican en la región, apoyando la reducción del impacto ambiental del transporte.
Fester Curafest MC-330 contribuye a mejorar la calidad del medio ambiente, reduce la cantidad de contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañinos para el bienestar de los trabajadores y ocupantes, el contenido de VOC es de 20.15 g/L.
Lugar de producción: Carretera Panamericana Km. 312 Tramo Libre Celaya-Salamanca, Guanajuato CP. 36700.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

PROPIEDADES	MÉTODO ASTM	ESPECIFICACIÓN	VALOR TÍPICO
Apariencia y color	Visual	Liquido fluido color blanco	Cumple
Densidad, 25 °C (gr/cm³)	ASTM D 1475	0.99 - 1.10	1.002
M.N.V, (%)	ASTM D 2369	6.5 - 7.5	7.1
Viscosidad, 25 °C (cps)	ASTM D 2196	900 - 1300	1050
pH	ASTM E 70	7.5 - 8.5	7.9
Pérdida de agua (gr/cm²) a 7 m²/L	ASTM C 309 ASTM C 156	0.055 máximo	0.049

Nota: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio, 22 ºC +/- 1 y 50% de humedad relativa.

Dirección: Valle de Carbajal 115, Valle de Aragón 1ª Secc. Nezahualcóyotl, Edo. de Mex., C.P. 57100
Teléfono: 5570973435
Correo: administracion@festerimpermeabilizantes.com

La información anterior, en particular las recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia profesionales. Como los materiales y las condiciones pueden variar con cada aplicación y por lo tanto están más allá de nuestra esfera de influencia, se recomienda realizar pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para el método de aplicación previsto y el uso. Responsabilidad legal no puede ser aceptada sobre la base de los contenidos de esta ficha técnica o algún consejo verbal dado a menos que haya evidencia de dolo o negligencia grave de nuestra parte. Esta hoja de información técnica reemplaza todas las ediciones previas pertinentes para este producto y se complementa con la información contenida en la hoja de seguridad correspondiente, se recomienda su consulta previo a la aplicación de este producto.